

adesivi collanti colle

AG 10 RASOTHERM

Rasante polivalente in polvere di colore chiaro



Descrizione del prodotto

Rasante premiscelato a secco a base di inerte selezionato, legante idraulico e additivi specifici che conferiscono al prodotto notevole lavorabilità ed una buona elasticità.

Fornitura e stoccaggio

AG 10 Rasotherm viene fornito in sacchi da 25 kg su pallet con estensibile. Stoccare in luogo fresco, asciutto e non ventilato. Mantenere integro l'imballo.

Preparazione supporti e modalità di applicazione

Le superfici di posa devono essere libere da polvere e sporco. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere precedentemente rimosse, così come eventuali parti sferinanti o asportabili. Preparare l'impasto aggiungendo, ad ogni sacco da 25 kg di AG 10 Rasotherm, circa 6-7 litri di acqua pulita e mescolare a mano o con agitatore meccanico fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. L'impasto così ottenuto è lavorabile per circa 4 ore. Dopo essere stato lasciato riposare per 10 minuti, rimescolare e applicare normalmente con la spatola metallica con uno spessore di 2-3 mm per mano (se si tratta di termointonaco non superare tale spessore). L'eventuale frattazzatura del prodotto deve essere eseguita in fase plastica, facendo rinvenire la superficie del materiale applicato inumidendolo e successivamente operando con il frattazzo di spugna fino ad ottenere una finitura di tipo "civile fine". Prima di operare la finitura (rivestimento murale della linea arteMURI) attendere almeno 5 giorni.

Campi di impiego

AG 10 Rasotherm è un rasante premiscelato utilizzabile per livellare superfici d'intonaco che presentino imperfezioni. AG 10 Rasotherm è particolarmente indicato per applicazioni su intonaci termoisolanti (tipo ns Hydrotherm) prima dell'applicazione della finitura; tale intervento dev'essere effettuato su intonaci termoisolanti correttamente stagionati (1 settimana per cm di spessore applicato). Può essere impiegato per rasare pannelli isolanti in sughero o lana minerale nel sistema a cappotto. Viene impiegato per annegare reti di armatura.

Voci di capitolato

Gli intonaci (termoisolanti o non) saranno livellati con il rasante polivalente in polvere AG 10 Rasotherm di Fornaci Calce Grigolin, a base di legante idraulico, sabbie selezionate, resine e additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l'adesione, in ragione di 1,5 kg/m² per mm di spessore. Le superfici di posa devono essere pulite e stabili. Successivamente, dopo almeno 5 giorni, si potrà procedere all'applicazione della finitura definitiva con rivestimento murale della linea arteMURI.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Peso specifico	1200 kg/m ³ deter.in caduta libera
Granulometria	< 0,8 mm
Spessore di applicazione	2-3 mm per mano
Acqua d'impasto	27% ca.
Consumo	1,5 kg/m ² per mm di spessore
Tempo d'impiego dopo imp.	4 ore ca.
Resistenza comp. 28 gg	categoria CS III
Adesione su laterizio	1,0 N/mm ²
Tipo di frattura	A
Permeabilità al vapore acqueo μ	14
Assorbimento d'acqua	W1
Reazione al fuoco	classe A1
Conducibilità termica λ	0,39 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare AG 10 Rasotherm con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante la fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare AG 10 Rasotherm con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Per applicazioni su intonaci posati con spessori elevati o su termointonaci verificarne il corretto grado di stagionatura.

